

# MUSEUM

## OLD HONEY AS/24X151X0,9/C/R

Modell: **OLD HONEY AS/24X151X0,9/C/R**

Referenz: **37777 HONEY**

Format: **24X151** cm

Stärke: **9,00** mm

Oberfläche: **All in One**

Art der Fliese **FEINSTEINZEUG B1a GRUPPE**

**GL - GLASIERT**

### Wasseraufnahme

|                |                |         |
|----------------|----------------|---------|
| EN ISO-10545-3 | Wasseraufnahme | < 0,5 % |
|----------------|----------------|---------|

### Abmessungseigenschaften

|                |                           |                    |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| EN ISO-10545-2 | Oberflächenbeschaffenheit | > 95%              |
| EN ISO-10545-2 | Ebenflächigkeit           | ± 0,5 % / ± 2,0 mm |
| EN ISO-10545-2 | Stärke                    | ± 5% / ± 0,5 mm    |
| EN ISO-10545-2 | Länge und Breite          | ± 0,6 % / ± 2,0 mm |
| EN ISO-10545-2 | Rechtwinkligkeit          | ± 0,5% / ± 2,0 mm  |
| EN ISO-10545-2 | Kantengeradheit           | ± 0,5 % / ± 1,5 mm |

### Mechanische Eigenschaften

|                 |                                 |                        |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|
| EN ISO 10545-11 | Beständigkeit gegen Glasurrisse | Bestanden              |
| EN ISO 10545-12 | Frostsicherheit                 | Bestanden              |
| EN ISO 10545-9  | Lineare thermische Dehnung      | Bestanden              |
| EN ISO-10545-4  | Bruchlast                       | > 1300 N               |
| EN ISO-10545-4  | Biegefestigkeit                 | > 35 N/mm <sup>2</sup> |

### Oberflächeneigenschaften

|                |                                   |         |
|----------------|-----------------------------------|---------|
| EN ISO 10545-7 | Abriebfestigkeit der Glasur (PEI) | 3       |
| EN ISO 10545-7 | Prüf-Umdrehungen                  | 750 rev |
| EN-101         | Oberflächenhärte (Mohs-Scala)     | 6       |

### Chemische Beständigkeit

|                 |  |          |
|-----------------|--|----------|
| EN ISO-10545-13 | Säure- und Laugenbeständigkeit (hohe Konzentration)      | HA/HA/HA |
| EN ISO-10545-13 | Säure- und Laugenbeständigkeit (geringe Konzentration)   | LA/LA/LA |
| EN ISO-10545-13 | Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze Beständigkeit | A/A      |

# MUSEUM

## ODU HONEY AS/24X151X0,9/C/R

Modell: ODU HONEY AS/24X151X0,9/C/R

Referenz: 37777 HONEY

Format: 24X151 cm

Stärke: 9,00 mm

Oberfläche: All in One

Art der Fliese FEINSTEINZEUG Bla GRUPPE

GL - GLASIERT

### Chemische Beständigkeit

|                 |                      |         |
|-----------------|----------------------|---------|
| EN ISO-10545-14 | Fleckenbeständigkeit | 5/-/5/5 |
|-----------------|----------------------|---------|

### Rutschhemmende Eigenschaften

|           |  |        |
|-----------|--|--------|
| ANSI A137 | Dynamischer Reibungskoeffizient (DCOF) | > 0,42 |
|-----------|--|--------|

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| BS-7976-2 | Rutschfestigkeit (englischer Pendeltest) | +36 |
|-----------|--|-----|

|           |               |       |
|-----------|---------------|-------|
| DIN-51097 | Rutschhemmung | A+B+C |
|-----------|---------------|-------|

|           |               |      |
|-----------|---------------|------|
| DIN-51130 | Rutschhemmung | R-11 |
|-----------|---------------|------|

|                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| UNE-41901:2017 EX | Rutschhemmung | 3 |
|-------------------|---------------|---|

### CE-Kennzeichnung



CE-Kennzeichnung: 001CPR2017-08-01

### % RECYCLINGGEHALT



ISO 14021: Etiketten und Erklärungen - Umweltaussagen 42,00 %

Before laying the tiles, check the shade, calibre and quality. No claims will be accepted once the tiles have been laid. Leave a tile joint of at least 0.5 mm in the case of rectified tiles and 1.5 mm for non-rectified ones. The tile colour shown in this data sheet is merely indicative and it might differ from the real tile colour. This document is purely for sales purposes and it cannot be used in any legal or administrative proceedings, in a witness statement, or as documentary proof without the express permission of PERONDA GROUP.