

# MUSEUM

## BM DUAL WHITE B/150X320/P

Modelo: **BM DUAL WHITE B/150X320/P**  
Referencia: **32061** **WHITE**  
Tamaño: **150X320** cm  
Espesor: **12,00** mm  
Acabado: **Pulido Premium**  
Material: **PORCELANICO - GRUPO BIa**  
**GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA**

### Absorción de Agua

EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	< 0,5 %
----------------	-------------------	---------

### Características Dimensionales

EN ISO-10545-2	Aspecto Superficial	> 95%
EN ISO-10545-2	Curvatura	± 0,5 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Espesor	± 5% / ± 0,5 mm
EN ISO-10545-2	Longitud y anchura	± 0,6 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Ortogonalidad	± 0,5% / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Rectitud de los Lados	± 0,5 % / ± 1,5 mm

### Características Mecánicas

EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	Cumple
EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada	Cumple
EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	Cumple
EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	> 1300 N
EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexion	> 35 N/mm2

### Características Superficiales

EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	-
EN-101	Resistencia al rayado	4

### Características Químicas

EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de alta concentración	//
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de baja concentración	/LA/LA
EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Domestica / Sales Piscina	A/A

# MUSEUM

## BM DUAL WHITE B/150X320/P

Modelo: **BM DUAL WHITE B/150X320/P**  
Referencia: **32061** **WHITE**  
Tamaño: **150X320** cm  
Espesor: **12,00** mm  
Acabado: **Pulido Premium**  
Material: **PORCELANICO - GRUPO BIa**  
**GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA**

### Características Químicas

EN ISO-10545-14

Resistencia a las Manchas

**5/-/5/5**

### MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones: **001CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta mínima de 0,5 en materiales rectificados y 1,5 en no rectificados. El color de la pieza de la presente ficha es orientativo y puede diferir del color de la pieza real. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.