

MUSEUM

CALACATTA EXTRA WHITE NT/100X180/C/R

Modelo: **CALACATTA EXTRA WHITE NT/100X180/C/R**

Referencia: **23211** **WHITE**

Tamaño: **100X180** cm

Espesor: **8,00** mm

Acabado: **Natural**

Material: **PORCELANICO - GRUPO Bla**

Absorción de Agua

EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	< 0,5 %
----------------	-------------------	---------

Características Dimensionales

EN ISO-10545-2	Aspecto Superficial	> 95%
EN ISO-10545-2	Curvatura	± 0,5 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Espesor	± 5% / ± 0,5 mm
EN ISO-10545-2	Longitud y anchura	± 0,6 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Ortogonalidad	± 0,5% / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Rectitud de los Lados	± 0,5 % / ± 1,5 mm

Características Mecánicas

EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	Cumple
EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada	Cumple
EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	Cumple
EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	> 1300 N
EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexion	> 35 N/mm2

Características Superficiales

EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	-
EN ISO-10545-6	Resistencia a la abrasión profunda	< 175 mm3
EN-101	Resistencia al rayado	5

Características Químicas

EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de alta concentración	UHA/UHA/UHA
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de baja concentración	ULA/ULA/ULA
EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Domestica	UA/UA

MUSEUM

CALACATTA EXTRA WHITE NT/100X180/C/R

Modelo: **CALACATTA EXTRA WHITE NT/100X180/C/R**

Referencia: **23211** **WHITE**

Tamaño: **100X180** cm

Espesor: **8,00** mm

Acabado: **Natural**

Material: **PORCELANICO - GRUPO Bla**

Características Químicas

EN ISO-10545-14	Resistencia a las Manchas	5/-/5/5
-----------------	---------------------------	----------------

Características Antideslizamiento

ANSI A137	Coeficiente de fricción dinámico (DCOF)	> 0,42
-----------	---	------------------

BS-7976-2	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo Ingles)	+20-25
-----------	---	---------------

UNE-ENV-12633	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo)	1
---------------	--	----------

MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones: **001CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta mínima de 0,5 en materiales rectificados y 1,5 en no rectificados. El color de la pieza de la presente ficha es orientativo y puede diferir del color de la pieza real. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.