

MUSEUM

SUBLIME THUNDER SP/100X180/R

Modelo:	SUBLIME THUNDER SP/100X180/R	
Referencia:	36257	GREY
Tamaño:	100X180	cm
Espesor:	8,00	mm
Acabado:	Shaped	
Material:	PORCELANICO - GRUPO BIa	
	UGL - Baldosa Cerámica NO ESMALTADA	

Absorción de Agua

EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	< 0,5 %
----------------	-------------------	---------

Características Dimensionales

EN ISO-10545-2	Aspecto Superficial	> 95%
EN ISO-10545-2	Curvatura	± 0,5 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Espesor	± 5% / ± 0,5 mm
EN ISO-10545-2	Longitud y anchura	± 0,6 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Ortogonalidad	± 0,5% / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Rectitud de los Lados	± 0,5 % / ± 1,5 mm

Características Mecánicas

EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	Cumple
EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada	Cumple
EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	Cumple
EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	> 1300 N
EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexion	> 35 N/mm2

Características Superficiales

EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	-
EN ISO-10545-6	Resistencia a la abrasión profunda	< 175 mm3
EN-101	Resistencia al rayado	5

Características Químicas

EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de alta concentración	HA/HA/HA
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de baja concentración	LA/LA/LA
EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Domestica / Sales Piscina	A/A

MUSEUM

SUBLIME THUNDER SP/100X180/R

Modelo: **SUBLIME THUNDER SP/100X180/R**
Referencia: **36257** **GREY**
Tamaño: **100X180** cm
Espesor: **8,00** mm
Acabado: **Shaped**
Material: **PORCELANICO - GRUPO B1a**
UGL - Baldosa Cerámica NO ESMALTADA

Características Químicas

EN ISO-10545-14	Resistencia a las Manchas	5/-/5/5
-----------------	---------------------------	----------------

Características Antideslizamiento

ANSI A137	Coeficiente de fricción dinámico (DCOF)	> 0,42
UNE-41901:2017 EX	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo)	1

MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones: **001CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta mínima de 0,5 en materiales rectificados y 1,5 en no rectificados. El color de la pieza de la presente ficha es orientativo y puede diferir del color de la pieza real. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.